

# MontagePro 140

Revisjon: 21/04/2021

Side 1 av 2

## Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Akryl
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Fysisk tørking
Egenvekt	Ca. 1,30 g/ml
Åpningstid (*)	15 min.
Tørketid	24 h → 48 h
Umiddelbar heft	Minst 140 kg/m <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet**	-20 °C → 70 °C
Påføringstemperatur	5 °C → 30 °C

\* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. \*\* Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

## Produktbeskrivelse

MontagePro 140 er et løsemiddelfritt vannbasert konstruksjonslim med høy limstyrke og ekstremt høy umiddelbar heft (over 140 kg/m<sup>2</sup>). Svært godt egnet for porøse overflater.

## Egenskaper

- Løsemiddelfri
- Umiddelbar heft: 140 kg/m<sup>2</sup> (ved lim på hele overflaten)
- Egnet for liming på ujevne overflater.
- Direkte påføring på ett underlag
- Fuktbestandig.
- Kan males med vannbasert maling

## Bruksområder

- Svært god vedheft på alle vanlige porøse bygningsoverflater.
- Egnet for solid festing på materialer som tre, syntetiske materialer, stein, veggfliser, metall på overflater av betong, stein, gips, tre, sponplater osv.
- Egnet for liming av fyllinger, plater, gulvlister av tre og PVC, kabelrenner og de vanligste dekormaterialene.

## Forpakning

Farge: hvit

Forpakning: 310 ml patron

## Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder i uåpnet emballasje på et tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

## Overflater

*Overflater:* alle vanlige bygningsunderlag

*Egenskaper:* Rent, fritt for støv og fett. Minst ett av materialene som skal limes må være porøst.

*Klargjøring av overflaten:* Ingen forbehandling er nødvendig.

Det er ingen vedheft på PE, PP, PTFE (Teflon®) og bituminøse underlag. Vi anbefaler å utføre en foreløpig vedheftstest på alle underlag.

## Påføringsmetode

*Påføringsmetode:* Påfør limet ved hjelp av en fugepistol i jevne striper eller punkter på ett av materialene som skal limes. Påfør alltid en streng på kantene på komponentene og på kantene og hjørnene på platene. Trykk sammen overflatene umiddelbart og bank ned med en gummihammer. Støtt opp om nødvendig. Limingen kan belastes etter 24-48 timer.

*Rengjøring:* Før herding kan MontagePro 140 fjernes med vann fra fliser og verktøy. Herdet MontagePro 140 kan bare fjernes mekanisk.

*Reparasjon:* Med samme materiale

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

---

## MontagePro 140

---

Revisjon: 21/04/2021

Side 2 av 2

### Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se emballasjeetiketten for mer informasjon.

### Kommentarer

- Når man lager sammenføyninger er det styrken og ikke varigheten av presset som avgjør sluttstyrken.
- Må ikke brukes der det er fare for at den kan stå permanent under vann.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Etersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.