

Mitre Kit 2C

Revisjon: 30/06/2021

Side 1 av 1

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	To-komponent cyanoakryl
Herdesystem	Kjemisk herding
Komponent A	Cyanoakryl
Komponent A konsistens	Væske
Tetthet komponent A	Ca. 1,06 kg/L
Komponent B	Aktivator
Komponent B konsistens	Spray
Temperaturbestandighet**	-40 °C til +120 °C
Åpningstid	4 sec.
Påføringsstemperatur	15 °C → 25 °C
Tørketid (23°C og 50% RF)	1 min.

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

Mitre Kit 2C er et to-pakningssystem bestående av et cyanoakrylatlim med høy viskositet og en aerosolaktivator.

Egenskaper

- Høy heftestyrke
- Hurtig herding
- Egnet for bruk på vertikale flater

Bruksområder

- Liming av gjærefuger i treverk
- Egnet for hurtig liming av f.eks. plast, metall, tømmer, porselen, kork, lær, keramikk, papp, papir og gummi.

Forpakning

Farge: transparent

Forpakning: 50 g lim og 200 ml aktivator, 100 g lim og 400 ml aktivator

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje på et kjølig og tørt lagringssted, mellom + 5 °C og + 25 °C. Lagres frostfritt

Overflater

Overflater: flere nærliggende overflater
Egenskaper: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.
Klargjøring av overflaten: Ingen forbehandling er nødvendig.

Vi anbefaler å utføre en foreløpig vedheftstest på alle underlag.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Spray den ene overflaten med aktivatoren. Påfør limet dråpe for dråpe på den andre overflaten. Sett de to delene sammen og press i minst 1 min.

Rengjøring: Ikke herdet Mitre Kit 2C kan fjernes fra underlag og verktøy med Adhesive Cleaner 90A. Herdet Mitre Kit 2C kan bare fjernes mekanisk.

Reparasjon: Med samme materiale

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Vær forsiktig så du ikke får lim mellom fingrene eller øyelokkene. Kan forårsake alvorlig øyeskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Kommentarer

- Etter bruk må du rengjøre dysen og slangen med en nål og lukk lokket.
- Produktet kan brukes uten aktivator, men vil herde mye langsommere.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.